

APPLICATION D'UNE HUILE DE FINITION

Découvrez comment appliquer une huile en quelques étapes seulement.



Difficulté:
Débutant



Application: 1 heure
Séchage complet: 72 heures

Vous aurez besoin :

- Planche de bois brute
- Huile naturelle Livos
- Ponceuse orbitale
- Papier sablé 80-100-120-150 et 180
- Bloc de ponçage
- Mèche de coton
- Masque et lunettes de protection

AVANT DE COMMENCER

- Il est important que la surface soit propre, sèche et exempte de cire, graisse, saleté ou poussière.
- Faire un essai sur une petite surface afin de valider votre couleur. Étendre une mince couche d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux, de mèches de coton ou d'un tampon à teinture.
- Pour un fini plus satiné, remplacer l'essuyage de la 2e et 3e couche par un polissage. Utiliser un disque sans grain non abrasif. Répartir quelques gouttes d'huile sur la surface et polir en effectuant des mouvements circulaires.

ÉTAPES

1. Ponçage

En utilisant un ponceuse électrique ou un bloc de ponçage, poncer, dans le sens du grain du bois, la planche avec le papier sablé en commençant par le plus «brut». Épousseter la surface. Poncer de nouveau, cette fois-ci à l'aide du papier sablé 100. Alternier ces 2 étapes avec chacun des calibres de papier sablé.

2. Casser les coins

Atténuer les arrêtes du morceau de bois en sablant à 45 degrés, à l'aide du bloc de ponçage ou de la ponceuse orbitale.

3. Application d'une première couche d'huile naturelle Livos

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton pour bien mélanger la pigmentation avec l'huile. Étendre une mince couche d'huile à l'aide d'un chiffon non pelucheux, de mèches de coton ou d'un tampon à teinture. Attendre environ 10 à 15 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile resté en surface du bois avec un chiffon propre. Attendre un minimum de 12 heures avant d'appliquer la deuxième couche.

4. Application de la 2e couche d'huile naturelle Livos

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton. Appliquez l'huile à raison de 11 ml / m² (environ une cuillère à table). Attendre 10 à 15 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile ou polir immédiatement. Attendre un minimum de 24 heures avant d'appliquer la troisième couche.

5. Application de la 3e couche d'huile naturelle Livos

Bien remuer le produit à l'aide d'un bâton. Appliquez l'huile à raison de 4 ml / m² (environ une cuillère à thé). Attendre 10 à 15 minutes avant d'essuyer complètement le surplus d'huile ou polir immédiatement.

Immerger les chiffons, disques de polissage et applicateurs imprégnés d'huile dans un récipient métallique hermétiquement fermé et rempli d'eau pour ensuite procéder à leur élimination afin d'éviter les risques d'autocombustion.